

Сертифікат Якості
Certificate of Quality

нак 180 x 230 6000 и 14

Product name / Назва продукту	Паке́ти
Product / Продукт	ВВ 3050 U
Date of production / Дата виробництва	21.03.2021-25.03.2021
MO / Номер партії	5014617746

Indexes / Показники	Result / Результати	Method of test / Метод випробування								
Properties / Показники: - Shrink properties at 85°C, / Термоусадка при 85°C,	Longitudinal 32% / Повздовж 32 % Transverse 40% / Впоперек 40 %	COV-E-209								
Механічні властивості Міцність на розтяг кг/см ² Відносне подовження при розриві %	<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">T</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(повздовжній напрямок)</td> <td style="text-align: center;">(поперечний напрямок)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">630</td> <td style="text-align: center;">650</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">160</td> <td style="text-align: center;">230</td> </tr> </table>	L	T	(повздовжній напрямок)	(поперечний напрямок)	630	650	160	230	COV-E-211 COV-E-211
L	T									
(повздовжній напрямок)	(поперечний напрямок)									
630	650									
160	230									
Permeability/Газопроникність: - O ₂ at 23°C, 0% RH (cm ³ /m ² ,24h, bar) / O ₂ при 23°C, 0% ВВ (см ³ / м ² , 24г,бар) - CO ₂ at 23°C, 0% RH (cm ³ /m ² ,24h,bar) / CO ₂ при 23°C, 0% ВВ (см ³ / м ² , 24г,бар)	30 150max	COV-E-342 COV-E-343								
Storage conditions (RH max 80%)/ Умови зберігання (ВВ макс 80%)	Min 5°C to max 25°C up to one year / мін 5°C макс 25°C на протязі 1.5 року	-								

In compliance with food contact legislation: EU Food Contact Approval.

У відповідності з положеннями про контакт з харчовими продуктами даний продукт отримав дозвіл EU та FDA Food Contact Approval.

All Cryovac manufacturing operations in Europe have received ISO 9001:2000 Quality Certification or its local equivalent.

Всі виробничі підприємства компанії Кріовак у Європі сертифіковані по системі якості ISO 9001:2000 або мають його місцевий еквівалент.



15.02.21 ~ 311015 495 11.02 21p

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТАМПОФЛЕКС»

Ідентифікаційний код: 39147341
Юридична адреса: 02081, м. Київ,
вул. А. Ахматової, буд. 32/18, оф. 166

ІПН: 391473426519
Р/р: 26008011234068
у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023

СТАМПОФЛЕКС

ЯКІСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ на продукцію, виготовлену на замовлення Філія «Сумський молочний завод» ДП «АРОМАТ»

«11» лютого 2021 року

Продукція: Плівка полімерна

Адреса виробництва: Київська обл., Бориспільський район, с. Велика Олександрівка,
вул. Господарська, буд. 6

Номер партії	Дата виготовлення	Найменування продукції	Обсяг виготовленої партії, кг
2044	09.02.2021	Плівка полімерна ТМ "ДОБРЯНА" Сир 9%, 200 г	103,88 ✓
2043	09.02.2021	Плівка полімерна ТМ "ДОБРЯНА" Сир 5%, 200 г	151,94 ✓

Умови зберігання:

Зберігати в сухому дезінфікованому приміщенні з дотриманням санітарних норм.
Температура зберігання від +5С° до +25С° , відносна вологість повітря не більше 75%, на відстані не менше 1 метра від опалювальних та нагрівальних приладів.

Термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення.

Допустима кількість рядів штабелювання - не більше 5 (п'яти).

Перед використанням у виробництві пакувальна продукція має пройти асептизацію при температурі (20±5)С° , відносно вологості повітря (60±5)% протягом 24 годни.

Друк здійснено фарбами синтетичними кольоровими на основі етикеточних полімерів у відповідності до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.07.2017 №602-123-20-1/23570.

Продукція пройшла виробництва та є придатною для використання за призначенням відповідно до ТУ У 22.1-36185908-001:2011.

Продукція виготовлена відповідно до ТУ У 22.1-36185908-001:2011 «Матеріали та виробн пакувальні з друкованою інформацією умови» та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.07.2017 №602-123-20-1/23570.

Ол.



Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕНБУД»
Инд. №306333628098

ООО "ЛЕНБУД"

"Україна, м.Київ,
вул. Медова, 8
Тел. (044) 390 74 65
e-mail: lenbud@mail.ru"

Сертифікат якості № 72847/1

Плівка: сметана 20% 370 г "Добряна"

№ 18149

Зовнішнє позначення: ПЕ Ч/Б

Дата виготовлення: 24.06.21

Дата видачі: 24.06.21

Кількість рулонів: 1 штук

Вага нетто: 17.5кг

Виробник: "Мілкіленд-Україна" ТОВ

Найменування показників	ТУ У 30633387.001-2001	Фактично
Матеріал	Композиція поліетиленів високого тиску харчових марок.	
Вид	Полотно	Відповідає
Розміри плівки : - ширина, - товщина,	320мм, + - 1мм 80мм, + - 10%	Відповідає
Міцність при розтягуванні, Мпа: - У поздовжньому напрямку - У поперечному напрямку	14,7 12,7	Відповідає
Відносне подовження при розриві, %, не менше, в напрямку: - Поздовжніми: - Поперечному:	300 350	Відповідає
Щільність, гр/м ²		75-81
Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів, механічних ушкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини.	Відповідає
Орієнтовні показники температурних режимів зварювання		145-180 С
Термін придатності	12 місяців	

Сертифікат якості № 72837/1

Плівка: молоко 2,5% 1000 г ТМ "Добряна"

Партія 18147

Умовне позначення: ПЕ Ч/Б

Дата виготовлення : 23.06.21

Дата видачі : 24.06.21

Кількість рулонів: 4 штук

Разом нетто: 64.1кг

Одержувач: "Мілкіленд-Україна" ТОВ

№ п/п	Найменування показників	ТУ У 30633387.001-2001	Фактично
1.	Матеріал	Композиція поліетиленів високого тиску харчових марок.	
2.	Вид	Полотно	Відповідає
3.	Розміри плівки : - ширіна, - товщина,	320мм, + - 1мм 80мм, + - 10%	Відповідає
4.	Міцність при розтягуванні, Мпа: - У поздовжньому напрямку - У поперечному напрямку	14,7 12,7	Відповідає
5.	Відносне подовження при розриві, %, не менше, в напрямку: - Поздовжніми: - Поперечному:	300 350	Відповідає
6.	Щільність, гр/м2		75-81
7.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів, механічних ушкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини.	Відповідає
8.	Орієнтовні показники температурних режимів зварювання		145-180 С
9.	Термін придатності	12 місяців	

25.06.21 № 0376 від 24.06.21р.

ООО "ЛЕНБУД" ✓

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕНБУД»
Инд. № 306333826098

"Україна, м.Київ,
вул. Медова, 8
Тел. (044) 390 74 65
e-mail: lenbud@mail.ru"

Сертифікат якості № 72850/1

Плівка: рьяжанка 2,5% 380г ТМ "Добряна"

Код: 18147

Тип позначення: ПЕ Ч/Б

Дата виготовлення: 23.06.21

Дата видачі: 24.06.21

Кількість рулонів: 1 штук

Вага нетто: 17.8кг

20

Виробничий завод: "Мілкіленд-Україна" ТОВ

Найменування показників	ТУ У 30633387.001-2001	Фактично
Матеріал	Композиція поліетиленів високого тиску харчових марок.	
Вид	Полотно	Відповідає
Розміри плівки : ширина, Толщина,	320мм, + - 1мм 80мм, + - 10%	Відповідає
Міцність при розтягуванні, Мпа: в поздовжньому напрямку в поперечному напрямку	14,7 12,7	Відповідає
Міцність подовження при розтягуванні, % в поздовжньому напрямку: в поперечному:	300 350	Відповідає
Щільність, гр/м2		75-81
Внешній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів, механічних ушкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини.	Відповідає
Додаткові показники температурних режимів зварювання		145-180 С
Термін придатності	12 місяців	

ООО "ЛЕНБУД"

Україна, м. Київ,
вул. Медова, 8
Тел. (044) 390 74 65
e-mail: lenbud@mail.ru

Общество с ограниченной

Инд. № 30633387

Сертифікат якості № 72572/1

« » Плівка: йогурт персик 1,5% 400 г ТМ "Добряна"

Партія 17801

Умовне позначення: ПЕ Ч/Б

Дата виготовлення: 18.03.21

Дата видачі: 09.06.21

Кількість рулонів: 1 штук

Разом нетто: 17.6кг

Одержувач: "Мілкіленд-Україна" ТОВ.

№ п/п	Найменування показників	ТУ У 30633387.001-2001	Фактично
1.	Матеріал	Композиція поліетиленів високого тиску харчових марок.	
2.	Вид	Полотно	Відповідає
3.	Розміри плівки: - ширіна, - товщина,	320мм, + - 1мм 80мм, + - 10%	Відповідає
4.	Міцність при розтягуванні, Мпа: - У поздовжньому напрямку - У поперечному напрямку	14.7 12.7	Відповідає
5.	Відносне подовження при розриві, %, не менше, в напрямку: - Поздовжніми: - Поперечному:	300 350	Відповідає
6.	Щільність, гр/м2		75-81
7.	Зовнішній вигляд плівки	Плівка не повинна мати запресованих складок, розривів, отворів, механічних ушкоджень, кольорових смуг від перегріву сировини.	Відповідає
8.	Орієнтовні показники температурних режимів зварювання		145-180 С
9.	Термін придатності	12 місяців	